



# REMALINE 35

## QUALITÀ PREMIUM IN CASO DI USURA IN PRESENZA DI ACQUA

- » Il nostro rivestimento di alta qualità **REMALINE** garantisce la protezione ottimale delle superfici dei vostri macchinari e delle attrezzature. Eliminando i costi superflui di manutenzione e i tempi passivi, il rendimento dei Vostri impianti aumenta notevolmente.

### AREA DI APPLICAZIONE

**REMALINE 35** è un materiale straordinariamente resistente all'usura in presenza di acqua. Grazie alle sue proprietà, la **REMALINE 35** rappresenta il miglior rivestimento in gomma per le attrezzature utilizzate negli stabilimenti industriali di estrazione e lavorazione della sabbia e della ghiaia, nonché nell'industria del vetro. È stato dimostrato che il rivestimento in **REMALINE 35** è efficace anche con i materiali come creta e argilla.



### CAMPI DI APPLICAZIONE PIÙ FREQUENTI

- » Rivestimenti per tubi.
- » Pompe, cicloni.
- » Piani di scorrimento, scivoli e canale.
- » Rivestimenti per benne dei caricatori per prevenire il formarsi di incrostazioni.
- » Tubi di scarico per calcestruzzo.

### VANTAGGI

- » Elimina il problema dell'usura.
- » Riduzione del rumore nel Vostro impianto.
- » Installazione facile e veloce.
- » Assistenza e dati tecnici disponibili in qualsiasi momento.
- » Migliora il rendimento dei vostri macchinari.



# REMALINE 35



**QUALITÀ PREMIUM IN CASO DI USURA  
IN PRESENZA DI ACQUA**

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

**REMALINE 35** è un materiale straordinariamente elastico e con grande capacità di allungamento, formato per il 95% da gomma naturale.

Sottostrato CN: **REMALINE 35** è dotato di un sottostrato CN che, abbinato ai sistemi adesivi **REMA TIP TOP**, garantisce al prodotto un'elevata qualità di incollaggio.

## CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

Max 24 mesi.  
Ad una temperatura di  $25^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$  senza comprometterne la qualità.  
Soggetta alla norma DIN 7716.

## COLORE

Giallo

## POLIMERO

DIN ISO 1629

NR

## PESO SPECIFICO

DIN EN ISO 1183

0,96 g/cm<sup>3</sup>

## DUREZZA

ISO 868-2003 (DIN 53505)

34 ± 5 Shore A

## ABRASIONE A 5 N

DIN ISO 4649-2006

110 mm<sup>3</sup>

## ELASTICITÀ

ISO 4462-1986 (DIN 53512)

78%

## DIMENSIONI DISPONIBILI\*

Spessore standard in mm.

3 - 25

Larghezza standard in mm.

1500 o 2000

\*Altre dimensioni sono disponibili su richiesta.

**REMALINE 35** è disponibile anche con tela di rinforzo.

**RIVOLTA TIP TOP INDUSTRIALE S.p.A.**  
Via Franco Rivolta, 2 - 20060 Pessano con Bornago (MI) - Italy  
Tel. 02.95.421.1 - Fax 02.700.49.689  
www.rivoltagroup.com e-mail: info@rivoltagroup.com



Since 1951

**RIVOLTA TIP TOP INDUSTRIALE**